


점착력시험성적서

작성



시험번호 : 853	시험장소 : 본사 시험실
시험규격 : S1	제 조 처 : 샘플테스트
시험온도 : 25	채취장소 : 본사
시 험 자 : 진현석	확 인 자 : 진현석



시료번호	시험각도	두께	너비	길이	최대하중	10~50Max.	10~50Min.	10~50Avr.
	deg	mm	mm	mm	gf	gf	gf	gf
1	180°	0.045	25	70	87.6	84.9	75.3	80.9
2	180°	0.045	25	70	90.1	86.3	81.4	83.6
3	180°	0.045	25	70	79.7	78.1	69.9	74.6
4	180°	0.045	25	70	76.4	74.6	65.3	72.3
5	180°	0.045	25	70	77.0	74.2	65.5	69.3
Avr.		0.045	25	70	82.2	79.6	71.5	76.2

Remarks : 점착력 시험법: KST1028

※ 상기 시험성적서는 참고용 이외 불필요한 타 용도는 금함.

※ 상기 시험성적서는 법적 근거로 사용 될 수 없습니다.