


점착력시험성적서

작성



시험번호 : 1034	시험장소 : 본사 시험실
시험규격 : 일반(하계용)	제 조 처 : 샘플테스트
시험온도 : 25	채취장소 : 본사
시 험 자 : 진현석	확 인 자 : 진현석



시료번호	시험각도	두께	너비	길이	최대하중	10~50Max.	10~50Min.	10~50Avr.
	deg	mm	mm	mm	gf	gf	gf	gf
1	180°	0.04	25	70	393.6	388.0	360.1	370.8
2	180°	0.04	25	70	378.5	365.1	340.4	352.9
3	180°	0.04	25	70	386.6	382.6	332.3	360.6
4	180°	0.04	25	70	395.2	382.7	335.8	359.6
5	180°	0.04	25	70	373.3	353.9	325.8	339.0
6	180°	0.04	25	70	384.9	379.7	343.5	361.4
Avr.		0.04	25	70	385.4	375.3	339.7	357.4

Remarks : 점착력 시험법: KST1028

※ 상기 시험성적서는 참고용 이외 불필요한 타 용도는 금함.

※ 상기 시험성적서는 법적 근거로 사용 될 수 없습니다.